

Kohteen sijainti ja kuvaus	Pt 16279 Siilinjärvi, Kehvo, tierakenne, kantava kerros, stabilointi
Toteutusajankohta	1979
Uusiomateriaalien hyödyntäminen	Kantavan kerroksen lujittaminen kipsi-sementti-seoksella.
Kohteen erityispiirteitä	Siltimoreeni, hiekkamoreeni
Kohteen laajuus	-
Lupatarve	-
Hyödynnetty uusiomateriaali	Jätekipsi (dihydraatti, pH 4), sementti seokset 2,5%/2,5% ja 2%/3% (kipsi/sem.), Kemira Oy, Siilinjärvi
Työtekniikka	Stabilointijyrsin
Rakentamisolosuhteet	Pilvipoutaa, tiikusadetta
UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset	
- ennakkoon	Koekappaleet: puristuslujuus
- rakentamisvaiheessa	Sideaineen levityksen tarkkailu, kosteus, tiiviys
- rakentamisen jälkeen	Kantavuustutkimukset
- ympäristötutkimukset	Kemiran selvityksiä
- jatkotutkimustarpeet / jatkotutkimukset	-
Työnaikaiset kokemukset	Hyvät
Kokemukset	Hyvät
Lisätiedot	TVH 732613 Kipsin ja turvetuhkan käyttö stabiloinnissa Tie- ja vesirakennuslaitos/Kuopion piiri, 1979
Organisaatio	Kuopion tiepiiri, Pekka Turunen
Liitetiedot	-
Kohteen raportointi	-
Kohdekortin laatija, organisaatio, pvm.	SGY:n tietokanta 2002