

Kohteen sijainti ja kuvaus	Tontunmäentien loppupää, Tontunmäki, Espoo, katurakenne, kantavakerros, stabilointi
Toteutusajankohta	1982
Uusiomateriaalien hyödyntäminen	Stabiloitu rakenne 350-400 mm AB 16/120 50 mm / stabiloitu kantava kerros 150-200 mm (lentotuhka+jätekalkki) / sora 150 mm
Kohteen erityispiirteitä	Hiekka, alla moreeni.
Kohteen laajuus	Massaa laskettu tarvittavan 500 m <sup>3</sup> rtr
Lupatarve	-
Hyödynnetty uusiomateriaali	Lentotuhka, jätekalkki, Lohja Oy
Työtekniikka	-
Rakentamisolosuhteet	-
UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset	
- ennakkoon	-
- rakentamismuutoksissa	-
- rakentamisen jälkeen	-
- ympäristötutkimukset	-
- jatkotutkimustarpeet / jatkotutkimukset	-
Työnaikaiset kokemukset	-
Kokemukset	-
Lisätiedot	-
Organisaatio	Espoon kaupunki Espoon kaupunki, tekninen virasto, Olavi Rajala
Liitetiedot	-
Kohteen raportointi	<i>Maarakennekerrosten parantaminen lentotuhkalla</i> , VTT, Tie- ja liikennelaboratorio, tutkimusraportti 372, Elokuu 1983
Kohdekortin laatija, organisaatio, pvm.	Koostettu SGY:n tietokannasta vuodelta 2002